

Silovil L34

Двухкомпонентный клей для паркета

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентный клей (9:1), предназначенный для укладки полов из дерева любого вида и размера, а также ламинированных напольных покрытий на цементные, ангидридные основания, основания из литого асфальта, на деревянные панели, элементы из жести и на существующие старые, соответственно подготовленные, керамические или мраморные полы.

Стоек к воздействию давления с нераспределенной нагрузкой (например, роликов офисных стульев, и т.д., в соответствии с DIN 68131). Рекомендован для обогреваемых полов.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	: светлый или темный
Химическая основа	: смола эпоксидно-полиуретановая
Чистка	: Diluente 01 или спиртом, пока клей свежий
Разведение	: Preparatore PU-L-EP или спирт
Пропорция смеси	: 9 весовых частей Silovil L34 A + 1 часть Silovil L34 B
Время работы	: около 1 часа с момента смешивания
Нанесение	: только на основание с помощью зубчатого шпателя. Подобрать размер зубьев шпателя так, чтобы обеспечить надежное приклеивание паркета. Для паркета небольших размеров – шпатель SLC № 2 Для паркета больших размеров – шпатель SLC № 4
Расход	: около 1000-1400 г/м ² в зависимости от шпателя и основания.
Время схватывания	: около 1 часа.
Время полимеризации	: окончательная прочность достигается, примерно через 24-48 часов. Время отверждения сильно зависит от температуры. Заглаживание и лакировку паркета можно производить только после отверждения клея.
Температура работы	: не ниже +10°C
Температура хранения	: не ниже +5°C. Предохранять от мороза.
Срок годности	: примерно, 12 месяцев при комнатной температуре.
Инструкции по безопасности	: Компонент А: раздражающий, содержит эпоксидную смолу. Компонент В: раздражающий, содержит цепной полиамид. Не вдыхать испарений. Применять в хорошо проветриваемом помещении.
Упаковка:	: Упаковка 10 кг состоит из: Компонент А: ведро металлическое 9 кг; Компонент В: банка жестяная 1 кг; : Упаковка 5 кг состоит из: Компонент А: ведро металлическое 4,5 кг; Компонент В: банка жестяная 0,5 кг;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оба компонента равномерно смешивать в пропорции 9:1 до получения смеси однородного цвета. Рекомендуется пользоваться электрической мешалкой с числом оборотов 300-600 об/мин. Основание равномерно зашпаклевать зубчатым шпателем, стараясь хорошо смешать с клеем возможные остатки пыли.

Наносить клей на небольшую площадь, так чтобы укладывать паркет на еще свежий клей. Сильно прижать паркет, чтобы обеспечить его более полную адгезию к основанию.

Оставить соответствующее пространство вдоль стен для линейного расширения дерева. Избегать приклеивания вдоль боков деталей паркета.

По паркету нельзя ходить до истечения, как минимум, 6-8 часов, пока клей не отвердеет.

Сразу же после окончания работы вымыть инструменты с помощью **Diluente 01**. После отверждения, клей Silovil L34 можно удалить только механическим способом.