



Основа	акрилат (дисперсия)
Растворитель	вода
Доля сухих веществ	65 %
Плотность	прим. 1,5 кг/л
Расход	как требуется (прим. 8 кв.м/л)
Время высыхания	30-60 мин. (в зависимости от влажности и температуры)
pH	7-8
Разбавитель	разбавлять не рекомендуется
Токсичность	не токсичен
Воспламеняемость	не огнеопасен
Срок хранения	минимум 12 мес. в закрытой упаковке
Условия хранения	не ниже + 5°C (беречь от мороза)
Упаковка	1,5 кг и 15 кг

Описание продукта

Arboritec FILLER - специальная шпаклевочная паста на водной основе готовая к применению, которая используется для заполнения (шпаклевания) щелей и соединений паркета. FILLER легко наносится, быстро сохнет, легко шлифуется, при высыхании имеет минимальную усадку. Шпаклевочная паста FILLER производится следующих цветов: дуб, темный дуб, ясень/клен/сосна и черное дерево.

Подготовка поверхности

Перед нанесением шпаклевочной пасты FILLER, необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равношаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги. Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности или снятие старого лакового покрытия, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Поверхность пола должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

Нанесение

Перед применением необходимо тщательно перемешать шпаклевочную пасту. Шпаклевочную пасту FILLER следует наносить шпателем из нержавеющей стали. Нанесите 1 слой FILLER. Наносить следует на всю поверхность. Дайте просохнуть слою в течение 30-60 минут (в зависимости от влажности и температуры в помещении). При необходимости нанесите второй слой и дайте ему просохнуть. После высыхания шпаклевочной пасты необходимо отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой № 80. Затем отшлифуйте наждачной бумагой №120. После каждой шлифовки тщательно пылесосьте поверхность. После шлифования на поверхности не должно оставаться следов от FILLER.

Обратите внимание: Шпаклевочная паста FILLER должна использоваться только с грунтами и лаками Arboritec на водной основе.

Чистка инструмента

Используемый в работе инструмент помойте водой до высыхания на нем шпаклевочной пасты.

Здоровье и Окружающая среда

Arboritec FILLER не классифицируется как опасный продукт: безопасен для здоровья людей и окружающей среды. При работе с шпаклевочной пастой необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Если есть риск разбрызгивания, используйте защитные очки и перчатки. В случае контакта с кожей, помойте водой с мылом; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды.