

OIL STRONG



| | |
|---------------------------|---|
| Основа | уретан/модифицированный алкид |
| Растворитель | N-paraffin |
| Доля сухих веществ | 50 % |
| Расход | 5-10 кв.м/л в один слой (в зависимости от типа древесины) |
| Время высыхания: | |
| перед финишной полировкой | 8-12 часов (не подвергая нагрузкам) |
| после финишной полировки | 24 часа |
| Токсичность | не токсично |
| Воспламеняемость | не огнеопасно |
| Срок хранения | минимум 24 мес. в закрытой упаковке |
| Условия хранения | не выше + 40°C. Не боится мороза |
| Упаковка | 1 л и 5 л |

Описание продукта

Arboritec Floor OIL STRONG - алкидное масло усиленное полиуретаном, для финишной отделки паркетных и деревянных полов с нормальной и высокой нагрузкой. Паркетное масло Floor OIL STRONG подчеркивает красоту натурального дерева и придает ему естественный блеск. Для уменьшения испарений в качестве растворителя используется N-paraffin. Floor OIL STRONG производится следующих цветов: натуральный, белый, серый, коричневый, золотисто-коричневый, тик, красно-коричневый, темно-коричневый и черный.

Подготовка поверхности

Перед нанесением масла Floor OIL STRONG необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равношаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги.

Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60-80; третья (тонкая) шлифовка, выполняется наждачной бумагой № 100-120. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Последняя шлифовка поверхности, перед нанесением масла, должна быть проведена наждачной бумагой № 120.

Поверхность пола должна быть сухой (влажность дерева не более 10%), тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

Нанесение

Перед применением хорошо взболтайте упаковку с маслом. Используемое масло должно быть комнатной температуры. Floor OIL STRONG следует наносить аппликатором, резиновым шпателем, валиком или кистью. Обильно нанесите Floor OIL STRONG с помощью инструмента, равномерно распределяя его по поверхности пола. Дайте маслу впитаться в течение 30-40 минут, не позволяя ему подсыхать, чтобы избежать блестящих участков поверхности. Затем втирайте масло в поверхность древесины красным падом (полировочный диск) при помощи плоскошлифовальной машины и удалите излишки с поверхности пола.

При необходимости нанесите еще один слой Floor OIL STRONG. Древесина должна быть хорошо пропитана маслом. Через 8-12 часов после нанесения необходимо провести финишную полировку красным или белым падом. После финишной полировки дайте полу просохнуть еще, как минимум, 24 часа без нагрузки.

При нанесении Floor OIL STRONG температура пола не должна быть ниже +14°C и выше +28°C.

Обратите внимание: Все органические материалы, использованные в работе и пропитанные маслом, например, хлопковые тряпки могут самовоспламеняться. Поэтому после окончания работы замочите их в воде.

Чистка инструмента

Для очистки инструмента необходимо использовать Уайт-спирит. Не выливайте остатки масла в канализацию!

Здоровье и Окружающая среда

Arboritec Floor OIL STRONG содержит растворитель. Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении при работе с ним. В случае контакта с кожей, промойте водой с мылом; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды. Если есть риск разбрызгивания, используйте защитные очки и перчатки.

Уход и Обслуживание

Рекомендуется сухая уборка, при необходимости можно использовать чистящее средство Arboritec CLEANER (см. инструкцию), разбавленное водой. Периодически осуществляйте обработку поверхности маслом Arboritec MAINTENANCE OIL (см. инструкцию).