



Основа	акрилат (дисперсия)
Вязкость (FC 4, 20°C).....	5-6 мин.
Доля сухих веществ	40 %
Плотность	прим. 1,1 кг/л
Расход	прим. 30 кв.м/л в один слой
Время высыхания.....	5-15 мин.
Разбавитель.....	разбавлять не рекомендуется
Токсичность	не токсичен
Воспламеняемость	не огнеопасен
Срок хранения	минимум 12 мес.в закрытой упаковке
Условия хранения	не ниже + 5°C (беречь от мороза)
Упаковка.....	5 л

Описание продукта

Arboritec Primer SPATTER - однокомпонентный грунтовочный лак на водной основе для паркетных и деревянных полов. Используется в качестве первого грунтовочного слоя перед нанесением основных лаков. Primer SPATTER легко наносится, быстро сохнет и хорошо шлифуется.

Подготовка поверхности

Перед нанесением грунтовочного лака необходимо провести тщательную шлифовку всей поверхности пола при помощи шлифовальных машин и инструмента. Шлифовку, предпочтительнее, осуществлять в направлении волокон древесины с равношаговым уменьшением зернистости наждачной бумаги. Это позволяет очень качественно подготовить поверхность к нанесению грунтовочного лака.

Приводим общие рекомендации при выборе зернистости наждачной бумаги для подготовки поверхности: первая (грубая) шлифовка, обеспечивающая выравнивание поверхности или снятие старого лакового покрытия, производится наждачной бумагой № 36-40 с помощью шлифовальной машины барабанного типа; вторая (средняя) шлифовка, которая убирает следы грубой шлифовки, производится наждачной бумагой № 60-80; третья (тонкая) шлифовка, выполняется наждачной бумагой № 100-120. После каждой шлифовки следует тщательно пылесосить поверхность.

Необходимость применения равношагового уменьшения зернистости при шлифовке обусловлена тем, что такая шлифовка не оставляет следов (царапин) от наждачной бумаги на деревянной поверхности. В противном случае, царапины будут видны под лаковым покрытием, вследствие оптического эффекта при боковом освещении, и особенно, если использовался глянцевый лак.

При необходимости шпаклевания поверхности, используйте после второй (средней) шлифовки Arboritec FILLERMIX - состав для приготовления шпаклевочной пасты из древесной пыли или готовую шпаклевку Arboritec FILLER (см. инструкции).

Последняя шлифовка поверхности, перед нанесением Primer SPATTER, должна быть проведена наждачной бумагой № 120.

Поверхность пола должна быть сухой (влажность дерева не более 9-10%), тщательно очищенной от пыли, масел, воска и других загрязнений.

Нанесение

Перед тем, как приступить к нанесению грунтовочного лака Primer SPATTER, тщательно взболтайте его в течение 1-2 минут, держа канистру вверх дном. Затем откройте крышку и оставьте канистру открытой на 5-10 минут, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся в грунтовочном лаке. После этого Primer SPATTER готов к использованию.

Используемый грунтовочный лак должен быть комнатной температуры. Primer SPATTER наносится металлическим шпателем. Грунтовочный лак следует наносить на поверхность равномерно, не допуская образования наплывов.

Нанесите 3-4 слоя грунтовочного лака Primer SPATTER, давая высохнуть каждому слою 5-15 минут (время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении). После нанесения Primer SPATTER шлифовка, как правило, не требуется. Если же Вам необходимо произвести шлифовку, то используйте наждачную бумагу № 180-240. После этого, прогрунтованная поверхность деревянного пола готова к нанесению основных лаков.

Поверхность деревянного пола, которая ранее была обработана воском, маслом, мастикой или другим аналогичным средством, нельзя покрывать Primer SPATTER; в этом случае необходимо отшлифовать поверхность пола до чистого дерева и только потом покрывать грунтовочным лаком.

Обратите внимание: Primer SPATTER не следует наносить при температуре пола ниже +14°C или выше +28°C, а также при низкой влажности в помещении. Идеальные условия для нанесения: температура пола +20°C и относительная влажность в помещении 55%.

Чистка инструмента

Используемый в работе инструмент помойте водой. Не выливайте остатки грунтовочного лака в канализацию!

Здоровье и Окружающая среда

Arboritec Primer ROLLER/BRUSH не классифицируется как опасный продукт: безопасен для здоровья людей и окружающей среды. При работе с грунтовочным лаком необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Если есть риск разбрызгивания, используйте защитные очки и перчатки. В случае контакта с кожей, помойте водой с мылом; в случае попадания в глаза, промойте большим количеством воды.